

Rebuild⁴⁰ R4

Malta monocomponente triotropica premiscelata (tipo **Rebuild⁴⁰ R4**), classificata come strutturale in classe R4 (secondo EN 1504-2), caratterizzata da ottime resistenze meccaniche ed elevata adesione al supporto. Il prodotto è ideale per il ripristino del calcestruzzo armato anche in zona sismica e per tutte le tipologie di riparazioni e ricostruzioni del calcestruzzo da effettuare in tempi rapidi. Caratteristiche minime richieste: Resistenza a compressione dopo 28 gg $\geq 45 \text{ N/mm}^2$; Modulo elastico a compressione dopo 28 gg $> 20 \text{ GPa}$; Adesione sul mattone $> 1,5 \text{ N/mm}^2$; Spandimento dell'impasto – 148 mm; Tempo di lavorabilità a 20°C – 40 minuti a 20°C e umidità relativa del 40%; Massa volumica dell'impasto: $1950 \pm 50 \text{ kg/m}^3$; Conducibilità termica $\lambda=0,225 \text{ W/mK}$; Coefficiente di permeabilità al vapore $\mu=25$.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

