

## *Thermo M10*

Malta termoisolante di allettamento (tipo **Thermo M10**) con basso peso specifico a base cemento, inerti minerali leggeri e sabbie selezionate in opportuna curva granulometrica. Ideale per le zone sismiche. Il prodotto è studiato per la posa in opera di blocchi per muratura. Ha un basso coefficiente di dispersione termica ed è quindi ideale per murare blocchi termici di varia natura ottimizzandone le prestazioni, limitando drasticamente le dispersioni e i ponti termici generati dalle comuni malte da muratura. Caratteristiche minime richieste: Conducibilità termica  $\lambda = 0,244$  W/mK, Resistenza media a compressione  $> 10,0$  N/mm<sup>2</sup>; Reazione al fuoco: Euroclasse A1; Assorbimento d'acqua: 0,5 kg/m<sup>2</sup>min<sup>0,5</sup>; Massa volumica apparente (materiale in polvere): 970 kg/m<sup>3</sup>.

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

