

Diathonite Sismactive

Malta termica e strutturale a base sughero (tipo **Diathonite Sismactive**), formulata con argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico. Marcata CE conformemente ai requisiti dalla UNI EN 998-2 per malte per muratura classe M10 e secondo la UNI EN 998-1 come malta per interni ed esterni CS IV, è ideale per il consolidamento di strutture in muratura, di volte mediante realizzazione di cappe collaboranti, e di ristiture armate. Pensata per il rinforzo strutturale di edifici in muratura con sistemi CRM. Utilizzabile in abbinamento ad una rete di rinforzo (come *Polites AR 330*), a connettori (vedi *Elites L* o *Elites F*) e ad una resina, come *Sismabond*. Prodotto premiscelato in sacchi che gode di doppia marcatura CE (EN 998-1, EN 998-2) e che contribuisce ai crediti LEED[®]. Caratteristiche minime richieste: Resistenza a compressione 10,1 N/mm²; Resistenza a flessione 2,3 N/mm²; Conduttività termica (λ) 0,065 W/mK; Calore specifico (c) 1000 J/kgK = 0,239 kcal/kg°C; Peso materiale indurito 800 ($\pm 10\%$) kg/m³.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

