

## Diajoint

Joint benthonique hydro-expansive (type **Diajoint**) formulé avec 75% de bentonite de sodium et 25% de liant organique. Il est conçu pour le scellement et l'imperméabilisation des joints dans les structures en béton. Caractéristiques minimales requises : Expansion dans l'eau après 14 jours > 425% ; Gonflement avec expansion empêchée : 1,43 N/mm2 ; Allongement à la rupture : 141% ; Déformation maximale : pas de déchirure à un angle de 180°.





