

Polites 80

Armature en fibre de verre (type **Polites 80**) à utiliser comme renfort pour les couches de fond, pour éviter la formation de lésions et de microfissures, en répartissant les contraintes dues aux phénomènes de retrait. La maille Polites 80 est indiquée en combinaison avec les couches de fond sur les enduits pour l'isolation thermo-acoustique de la gamme Diathonite. Caractéristiques minimales requises Largeur de maille (UNI 9311/2) 4,0 x 4,2 mm ; Poids de maille (UNI 9311/4) 80 ± 5% g/m² ; Epaisseur (UNI 9311/3) 0,30 ± 5% mm ; Allongement à la rupture 3,5 ± 5 % ; Résistance à la traction (chaîne) > 700 ± 5% N/5 cm ; Résistance à la traction (trame) > 700 ± 5% N/5 cm ; Perte par calcination 16 ± 5% ; Construction (chaîne) Nombre de fils = 480 ; Construction (trame) Nombre de fils = 180.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

