

## ***Aquabond***

Primário de aderência monocomponente à base de água (tipo **Aquabond**), ideal para criar uma boa ponte de aderência sobre rebocos cimentícios ou à base de cal, massas de barramento, rebocos pintados, colas para azulejos, tintas e outros tipos de revestimentos acrílicos. Cria uma película que, quando seca, se caracteriza por uma boa aderência mesmo em suportes minerais muito lisos e impermeáveis. Características mínimas exigidas: Adesão sobre suportes cimentícios > 4,0 N/mm<sup>2</sup> | 580,15 lb/in<sup>2</sup> (excelente); Aderência em madeira > 4,0 N/mm<sup>2</sup> | 580,15 lb/in<sup>2</sup> (excelente); Adesão em metal > 4,0 N/mm<sup>2</sup> | 580,15 lb/in<sup>2</sup> (excelente); Adesão em vidro > 4,0 N/mm<sup>2</sup> lb/in<sup>2</sup> (excelente); Adesão do sistema *Aquabond* + *Diathonite Evolution* sobre painel de cortiça 85,5 N (bom); Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água  $\mu = 788$ .

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

