

Argatherm Acoustix

Argamassa de acabamento aligeirada com cargas minerais expandidas muito finas (tipo **Argatherm Acoustix**), com estrutura interna microporosa. A formulação confere ao produto uma leveza excepcional: em combinação com o reboco acústico *Diathonite Acoustix*⁺, este último mantém quase inalteráveis as suas qualidades de absorção de som. Características mínimas exigidas: Condutividade térmica (λ) $\leq 0,2$ W/mK; Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água $\mu \leq 15$; Densidade aparente da argamassa endurecida $790 \pm 10\%$ kg/m³; Densidade aparente da argamassa fresca $850 \pm 10\%$ kg/m³; Resistência média à compressão aos 28 dias ≥ 15 N/mm² | 2175,57 lb/pol²; Reação ao fogo – Classe A1; Coeficiente de Redução de Ruído (NRC) 0,50 em *Diathonite Acoustix*, com 3 cm, como suporte.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

