

Argatherm Acoustix

Couche de lissage allégée avec des charges minérales expansées très fines (type **Argatherm Acoustix**), avec une structure interne microporeuse. Les composants de la formulation confèrent au produit une légèreté exceptionnelle : en combinaison avec l'enduit acoustique Diathonite Acoustix+, ce dernier conserve presque toutes ses qualités d'isolation acoustique. Caractéristiques minimales requises Conductivité thermique (λ) $\leq 0,2$ W/mK ; Coefficient de perméabilité à la vapeur $\mu \leq 15$; Masse volumique apparente du mortier durci $790 \pm 10\%$ kg/m³ ; Masse volumique apparente du mortier frais $850 \pm 10\%$ kg/m³ ; Résistance moyenne à la compression à 28 jours ≥ 15 N/mm² ; Réaction au feu classe A1 ; Coefficient de réduction du bruit (CRB) 0,50 sur substrat Diathonite Acoustix, S= 3cm.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

