

# COLORFLEX

Высокопрочное покрытие для границ игровой зоны

Однокомпонентное жидкое покрытие, изготовленное из акриловых смол на водной основе, износостойкое, стойкое к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам. Продукт изучается на предмет границ в игровой зоне системы спортивных напольных покрытий. Легко наносится и подходит как для внутреннего, так и для наружного применения.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пригодный для ходьбы
- Высокая устойчивость к циклам замораживания и оттаивания, ультрафиолетовым лучам, соленому воздуху и солям в целом;
- Легко и быстро наносится;
- Хорошая эластичность.

## РЕЗУЛЬТАТ

1 кг/м<sup>2</sup>  
0,05 кг/погонный метр для линии шириной 50 мм.

## ЦВЕТ

Белый, серый, красный и зеленый.

## УПАКОВКА

Пластиковое ведро весом 5 кг.  
Поддон: 20 ящиков – по 4 ведра в каждом (400 кг).

## ОБЛАСТИ НАНЕСЕНИЯ

Продукт изучается на предмет границ в игровой зоне для спортивного напольного покрытия Diasen. Подходит для внутренних и внешних работ.

## ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от солнечного света, воды и льда, при температуре между +5°C и

+35°C / 41°F и 95°F. Срок хранения: 12 месяцев.

## ПОДГОТОВКА ОПОРЫ

Опора должна быть полностью затвердевшей, сухой и обладать достаточной прочностью. Поверхность должна быть чистой, хорошо закрепленной, без рыхлых и непоследовательных частей, идеально ровной и без стоячей воды.

## Система спортивных напольных покрытий

Дождитесь полного высыхания последнего слоя нанесенного продукта, а затем приступайте к нанесению *Colorflex*.

По вопросам поверхности, не включенной в технический паспорт, обращайтесь в технический отдел Diasen.

## СМЕШИВАНИЕ

*Colorflex* является однокомпонентным, готовым к использованию. Перед нанесением смешайте продукт на низкой скорости, чтобы не допустить попадания воздуха, пока смесь не станет однородной, без комков. В очень теплых климатических условиях можно добавить 5% чистой воды. Никогда не добавляйте посторонние вещества в продукт.



# COLORFLEX

Высокопрочное покрытие для границ игровой зоны

## НАНЕСЕНИЕ

1. Как только высохнет нанесенный предыдущий продукт, в соответствии с ограничивающей линией необходимо использовать клейкую ленту, чтобы точно определить контур линии для достижения.
2. Нанесите *Colorflex* кистью или валиком. Линии обычно имеют ширину 10 см.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +23°C/+74°F и относительной влажности воздуха 50% продукт полностью высыхает примерно за 4 часа.

- Время высыхания зависит от уровня относительной влажности и температуры и может значительно меняться.
- Если продукт наносится с более высоким выходом, время высыхания может значительно увеличиться.



## ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Не наносить при комнатной температуре и температуре основания ниже +5°C/41°F или выше +35°C/95°F.
- В летний сезон наносить в прохладное время суток.
- Не наносить при непосредственной угрозе попадания дождевой воды или льда, в условиях сильного тумана или относительной влажности воздуха выше 70%.
- В течение зимы поверхность должна быть идеально сухой. Влажность может вызвать образование пузырьков и отслоение.
- Проверьте наличие соответствующих уклонов, чтобы вода могла течь.

## ОЧИСТКА

Промойте инструменты водой сразу же после использования.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При обращении используйте средства защиты и ознакомьтесь с паспортом безопасности изделия.

## ПОКРЫТИЯ – акриловые

Принимая во внимание, что все указания и рекомендации, представленные здесь, изложены в меру нашего опыта и знаний, их следует рассматривать только как ориентировочные и должны быть подтверждены исчерпывающими практическими приложениями. Dياسen не знает особенностей обработки или характеристик поддержки. Поэтому штукатурщик должен провести предварительные испытания, чтобы проверить пригодность для предполагаемого нанесения, и в любом случае он возьмет на себя ответственность за предполагаемое использование. В случае неуверенности или сомнений, пожалуйста, свяжитесь с техническим отделом компании, при условии, что это будет простой помощью для штукатурщика: штукатурщик должен обладать соответствующими возможностями и опытом, чтобы определить более подходящее решение. Всегда соблюдайте последние обновления технического паспорта, доступные на [www.diasen.com](http://www.diasen.com).

# COLORFLEX

Высокопрочное покрытие для границ игровой зоны

\* Приведенные выше данные, даже если они получены в соответствии со стандартными методами испытаний, являются ориентировочными и могут быть изменены в зависимости от конкретных условий на объекте.

## Технические данные \*

Функции		Единица
Результат	1,00	кг/м <sup>2</sup>
Аспект	0,05 (для линии шириной 50 мм)	кг/погонный метр
Цвет	Белый, серый, красный, зеленый	—
Разжижение	серый	—
	Максимум 5% воды	—
Время ожидания 1-го и 2-го слоя (T=23°C – 73°F, относительная влажность 50%)	4	час
Температура нанесения	+5 /+35 +41/+95	°C °F
Время высыхания (T=23°C – 73°F, относительная влажность 50%)	4	час
Хранение	12 месяцев в оригинальной упаковке и в сухих местах	месяцев.
Упаковка	Пластиковое ведро 5 кг и 20 кг	кг

\*\* Приведенные выше данные, даже если они выполнены в соответствии с регламентированными испытаниями, являются ориентировочными и могут изменяться при изменении конкретных условий строительной площадки.

Заключительные показатели		Единица	Регулирование	Результат
Испытание На атмосферостойкость	2000 (10 лет**)	час	EN ISO 11507	—
Вязкость (вискозиметр Brookfield DV-E s06, 30 ОБ/мин, E= 20°C, 75% UR)	7000 ± 1000	МПа·с	—	—
Проницаемость для водяного пара	μ = 1100	—	UNI EN ISO 7783	Проницаемость для водяного пара:



ПОКРЫТИЯ – акриловые

DIASEN Srl - Z.I. Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN)  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899  
diasen@diasen.com - www.diasen.com