

GRIP PRIMER

Einkomponentiges Primer auf Wasserbasis.

Einkomponentiges Primer auf Wasserbasis, formuliert mit Harz, das mit besonderen mineralischen Haftungszusatzmitteln zugesetzt wird. Das Produkt weist ausgezeichnete Haftung auf glatten und nicht saugfähigen Untergründen wie z.B. Keramik, Metalloberflächen und glattem Beton auf. Das Produkt schafft eine gute Verbindungsbrücke für Verkleidungen und flüssige Abdichtungen.

VORTEILE

- Ausgezeichnete Haftung auf glatten und nicht saugfähigen Untergründen.
- Einfache und rasche Anwendung mit Pinsel oder Rolle.
- Gebrauchsfertig.
- Mehrzweckprodukt.
- Schnelle Trocknung.
- Als Grundierung für flüssigen Abdichtungssysteme geeignet.

ANWENDUNGSBEREICH

Das Produkt wird um die Verbesserung der Haftung auf glatten und nicht saugfähigem Untergründen wie Metall-oder gefliesten Oberflächen und glattem Beton.

Dank der Haftungsfähigkeiten von *Grip Primer* diese Oberflächen können mit Dياسن flüssigen Abdichtungssystem oder flüssigen Finish verkleidet werden. Geeignet für Innen-und Außenbereiche.

ERGIEBIGKEIT

0,15 – 0,20 kg/m².

FARBE

Transparent.

VERPACKUNG

Plastikeimer zu 20 kg.

Plastikeimer zu 5 kg.

Palette: - n° 48 Eimer zu 20 kg (960 kg);

- n° 20 Kartons (4 Stücke jeder. – 400 kg).

LAGERUNG

Das Produkt muss im Originalverpackungen und in gut belüfteten Räumen, vor Sonneneinstrahlungen, Wasser und Frost geschützt, bei einer Temperatur zwischen +5°C und +35°C gelagert sein.

Lagerzeit: 12 Monate.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet sein und eine gute Festigkeit aufweisen. Die Oberfläche muss sauber, fest und ohne bröckelige Teile sowie ohne aufsteigender Feuchtigkeit sein. Bei feuchten Untergründen wenden *WATstop* als Grundierung – Dampfsperre im Verbindung mit Acrylprodukten oder *Vaposhield* mit Epoxid-oder Polyurethan-Produkten (siehe die entsprechende technische Datenblätter) an. Der Untergrund soll so regelmäßig und bearbeitbar wie möglich.

Bevor die Auftragung des Produkts, ist es ratsam was nicht zu verkleiden ist zu schützen und decken.

Dياسن srl
Zona Industriale **Berbentina**, 5 Sassoferrato
ANCONA

14

UNI EN 1504-2

Produkte und Systeme für den Schutz und die
Instandsetzung von Betonbauteilen –
Teil 2: Oberflächenschutzsysteme für Beton

Wasserundurchlässigkeit: $S_d = 0,49$ m



Für Anwendungsvideos, die
Produktseite, das
Sicherheitsdatenblatt und
anderen Informationen.

Primer – Wasserbasis

Die angegebenen Hinweise und Empfehlungen basieren auf unseren besten Erfahrungen und sind nach unserem besten Wissen erteilt. Sie sollten dennoch als Anhaltspunkt angesehen werden und durch umfangreiche praktische Anwendungen bestätigt werden. Dياسن kennt nicht die Bearbeitungsbesonderheiten oder die Eigenarten von dem Untergrund. Deshalb sollte der Anwender in jedem Fall vor Gebrauch des Produktes entsprechende Vorversuche durchführen, um dessen komplette Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu überprüfen. Der Anwender wird also für die Anwendung die Haftung übernehmen. Im Falle von Zweifeln oder Unsicherheiten ist das technische Büro unserer Firma vor Arbeitsanfängen zu kontaktieren, als Unterstützung für den Applikator. Bitte halten Sie sich an die aktuelle Version des technischen Datenblatts, das alle zuvor ersetzt, auf unserer Website www.diasen.com.

GRIP PRIMER

Einkomponentiges Primer auf Wasserbasis.

Technische und physikalische Daten

Eigenschaften		Maßeinheiten
Ergiebigkeit	0,15 - 0,20	kg/m ²
Aussehen	Flüssig	-
Farbe	Transparent	-
Verdünnung	Wenn notwendig, max. 5% Wasser	-
Anwendungstemperatur	+5 /+35	°C
Trocknungszeit (T=20°C; r. L. 40%)	4	Stunden
Lagerung	12 Monate im Originalverpackungen und trocken Lagen	Monate
Verpackung	Plastikeimer zu 5 oder 20 kg	kg

Endgültige Leistungen		Maßeinheiten	Rechtvorschrift	Ergebnis
Haftung auf Beton Adhesion Test pull – off	1,66	MPa = N/mm ²	UNI EN ISO 4624 ASTM D4541	-
Haftung auf Fliesen Adhesion Test pull – off	4,17	MPa = N/mm ²	UNI EN ISO 4624 ASTM D4541	-
Haftung auf Metall Adhesion Test pull – off	1,50	MPa = N/mm ²	UNI EN ISO 4624 ASTM D4541	-
Haftung auf Polyurethan-Schaum Paneel Adhesion Test pull – off	1,33	MPa = N/mm ²	UNI EN ISO 4624 ASTM D4541	-
Haftung des Systems <i>Grip Primer + Decorkrete</i> auf Beton Adhesion Test pull – off	1,17	MPa = N/mm ²	UNI EN ISO 4624 ASTM D4541	Bruchtyp A/B (zwischen Beton und <i>Grip Primer</i>)
Haftung des Systems <i>Grip Primer + Decorkrete</i> auf Fliese Adhesion Test pull – off	1,00	MPa = N/mm ²	UNI EN ISO 4624 ASTM D4541	Bruchtyp C (innen <i>Decorkrete</i>)
Haftung des Systems <i>Grip Primer + Decorkrete</i> auf Metall Adhesion Test pull – off	1,17	MPa = N/mm ²	UNI EN ISO 4624 ASTM D4541	Bruchtyp C (innen <i>Decorkrete</i>)
Haftung des Systems <i>Grip Primer + Decorkrete</i> auf OSB Paneel Adhesion Test pull – off	1,42	MPa = N/mm ²	UNI EN ISO 4624 ASTM D4541	Bruchtyp C (innen <i>Decorkrete</i>)
Wasserundurchlässigkeit	S _d = 0,49 m	m	UNI EN ISO 7783	-

Primer – Wasserbasis

Die angegebenen Hinweise und Empfehlungen basieren auf unseren besten Erfahrungen und sind nach unserem besten Wissen erteilt. Sie sollten dennoch als Anhaltspunkt angesehen werden und durch umfängliche praktische Anwendungen bestätigt werden. Dienen kennt nicht die Bearbeitungsbesonderheiten oder die Eigenarten von dem Untergrund. Deshalb sollte der Anwender in jedem Fall vor Gebrauch des Produktes entsprechende Vorversuche durchführen, um dessen komplette Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu überprüfen. Der Anwender wird also für die Anwendung die Haftung übernehmen. Im Falle von Zweifeln oder Unsicherheiten ist das technische Büro unserer Firma vor Arbeitsanfängen zu kontaktieren, als Unterstützung für den Applikator. Bitte halten Sie sich an die aktuelle Version des technischen Datenblatts, das alle zuvor ersetzt, auf unserer Website www.diasen.com.

GRIP PRIMER

Einkomponentiges Primer auf Wasserbasis.

BETON

Im Fall von neuem Betonuntergrund, es muss auskÖmmlich trocknet und ausgehÄrtet sein. Bei beschÄdigtem Beton vorsehen die Sanierung mit *Rebuild CLS* (siehe technisches Datenblatt). Auf Estrichen gegen das Erdreich oder im Fall von aufsteigender Feuchtigkeit, *WATstop* oder *Vaposhield* (siehe technische DatenblÄtter) anstelle von *Grip Primer* anwenden.

Fliesen

Alte Pflasterungen mÜssen auf den Untergrund fest geklebt werden (wenn nicht die Fliesen entfernen und mit einem Zement- MÖrtel den Untergrund fÜllen) und frei von ablÖsenden Stoffen Ölen, Fetten, Wachsen oder chemischen Produkten usw.) sein.

Bei Anwendungen auf gekachelten Fliesen, ist es ratsam den Untergrund rau machen: schleifen mit DiamantsÄge und vÖllig reinigen. Da es so viele Fliesen auf dem Markt gibt, ist es ratsam einen Test durchfÜhren um die Haftung des Produktes zu prÜfen.

Wenn die Fugen vergipsen sein mÜssen, eine spezifische MÖrtel oder *WATstop* oder *Vaposhield* als FÜller, mit Stahl- oder gummierten Spachtel, anwenden (siehe die entsprechende technische DatenblÄtter).

Metall

Bevor der Anwendung von *Grip Primer*, tragen der Korrosionsschutz *Rust Converter* (siehe technisches Datenblatt).

Wenn die OberflÄche gemalt ist, ist es ratsam einen Haftungstest um die Einigung der Anwendung zu prÜfen.

Im Fall von anderen OberflÄchen, bitte an DIASEN sich wenden.

MISCHUNG

Das Produkt bevor der Anwendung vÖllig mischen. Im Fall von sehr warmen Klima, es ist mÖglich hÖchstens 5% sauberes Wasser hinzufügen.

Die ErgÄnzung von grÖßerem Wasserprozentatz kann den Wirkungsgrad des Produktes beeintrÄchtigen.

ANWENDUNG

Wenden *Grip Primer* in einer Schicht mit langhaarigen Rolle oder Pinsel auf der ganzen OberflÄche an.

TROCKNUNGSZEIT

Mit einer Temperatur von 20°C und 40% relativer Luftfeuchtigkeit wird das Produkt in 4 Stunden trocken.

- Die Trocknungszeit sind von der relativen Luftfeuchtigkeit der Umgebung und von Temperatur beeinflusst und kÖnnen auch stark variieren.
- Am Ende der Trocknungszeit, das Produkt gegen Sonnen, Wasser und Frost schÜtzen.
- Bei MetalloberflÄche, wird *Grip Primer* langsamer trocken.

Wenn das Produkt mit grÖßeren AuftragsstÄrken angewendet ist, kann das Produkt langsamer trocknen.

Wenn *Grip Primer* vÖllig trocken ist, kann es mit *Diasen Acryl*-, *Polyurethane*-, *Epoxid*-oder *Acrylharzen* verkleidet sein, sowie mit *Diasen* reflektierenden, befahrbaren oder begehbbaren Verkleidungen.

HINWEISE

- Nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +35°C das Produkt anwenden.
- WÄhrend der Sommer tragen das Produkt in den kÜhlen Tagesstunden und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Nicht bei voraussichtlichem Regen oder Frost, mit starkem Nebel oder mit relativer Luftfeuchtigkeit hÖher als 70% das Produkt anwenden.
- Die OberflÄche, die mit *Grip Primer* behandelt wÜrde, muss nicht bevor der Anwendung von den Abdichtungen oder den Verkleidungen befeuchten sein.

REINIGUNG

Die verwendete AusrÜstung kann mit Wasser bevor der ErhÄrtung des Produkts abgewaschen werden.

SICHERHEIT

WÄhrend der Produkthanwendung wird das Tragen von Handschuhen, Augenschutz usw. Empfohlen

